

De apariencia similar a la del plastificado en polipropileno brillo, es una película más rígida, de mayor dureza y por tanto más resistente al roce. Es más resistente al rayado y admite, mejor que el polipropileno, el stamping o el barnizado posterior, e incluso el pegado de solapas.

Por todo esto, esta películas es el producto más utilizado y recomendado para trabajos de estuchería.

En cambio, su mayor rigidez hace que tenga más tendencia a levantarse o romperse en hendidos, dobleces, etc. Por ello se desaconseja en revestimientos de libros.